

TESAC

コンクリートのひび割れ抑制用ポリプロピレン短繊維「タフライト CP」

TUFLITE® -CP-

かんたん・低コストでひび割れ激減！



ブリージング
抑制

材料分離
抑制

ひびわれ
抑制

株式会社テザック

>>> ひび割れ抑制効果（打設 1 週間後の比較）



>>> 優れた施工性



- タフライト CP は 1 m³用の 455g ずつ紙袋に入れて梱包しています。ご使用の際にそのまま投入しても袋が水に溶けますので、簡単に混ぜることができます。
- 細かく枝分かれした繊維を束にまとめているので、効率よく分散し混ざりやすくなっています。
- 施工現場でアジテータ車や一般のミキサーで良く混ざります。アジテータ車の場合、高速回転で約 3 分を推奨しています。



>>> 安全性

火災時に
有毒ガスの発生は
ありません

腐食や錆の発生は
ありません

日本製で
高品質です

>>> 標準規格

商品名	規格	材質	標準混入量	梱包単位	設計単価
タフライト CP	12 mm	ポリプロピレン	455g/m ³ (0.05vol%)	10.92 kg/箱 (455g/袋×24 袋)	2,000 円/kg

ご注意

- 直射日光・雨水の当たらない場所で保管して下さい。タフライトを混入する際、スランブが 2~3 cm 落ちる場合がありますので、流動性の調整は必ず行ってください。
- 高温、日照、風などによる厳しい条件下ではひび割れ抑制効果に不足を生じる場合があります。
- 散水シートによる初期養生や目地の設置との併用等もご検討ください

販売店

TESAC 株式会社テザック

物流・建設資材グループ

本 社

〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町 11 番 9 号 サムティ上本町ビル 10 階
TEL. 06(6765)2017 FAX. 06(6765)2019

東京支店

〒130-0026 東京都墨田区両国 1 丁目 12 番 8 号 両国ミハマビル 8 階
TEL. 03(6284)0864 FAX. 03(6284)0865

札幌営業所

〒001-0023 札幌市北区北 23 条西 7 丁目 1 番 33 号
TEL. 011(788)8400 FAX. 011(728)0033