

NETIS登録 KK-100117-V

コンクリートのひび割れ抑制用ポリプロピレン繊維

タフライトCP

かんたん・低コストで
ひび割れ激減!



ブリージング
抑制

材料分離
抑制


優れた効果を
発揮します

ひび割れ
抑制

コンクリートのひび割れ抑制用ポリプロピレン繊維

タフライトCP

ひび割れ抑制効果 (打設約1週間後の比較)



優れた施工性



- タフライト CPは1 m³用に455gずつ紙袋に入れて梱包しております。ご使用の際にはそのまま投入しても袋が水に溶けますので、簡単に混ぜることができます。
- 細かく枝分かれした繊維を束にまとめているので効率よく分散し混ざりやすくなっています。
- 施工現場でアジテータ車や一般のミキサーでよく混ざります。アジテータ車の場合、高速回転で約3分を推奨しています。

安全性

火災時には有毒ガスの発生はありません。
腐食や錆の発生はありません。
日本製で高品質です。

標準規格

商品名	規格	材質	標準混入量	梱包単位	設計単価
タフライトCP	12mm	ポリプロピレン	455g/m ³ (0.05vol%)	10.92kg/箱 455g/袋×24袋	1,700円/kg

ご注意

- 直射日光・雨水が当たらない場所で保管して下さい。タフライトを混入する際、スランプが2~3cm落ちる場合がありますので、流動性の調整は必ず行って下さい。
- 高温、日照、風などによる厳しい条件下ではひび割れ抑制効果に不足が生じる場合があります。
- 散水シートによる初期養生や目地の設置との併用等もご検討下さい。

TESAC 株式会社テザック <http://www.tesac.co.jp>

産業資材グループ

本社 〒550-0013 大阪市西区新町1丁目4番24号
大阪四ツ橋新町ビルディング7F
TEL. 06(6110)0001
FAX. 06(6110)0010

東京支店 〒104-0045 東京都中央区築地6丁目25番10号
築地センタービル9F
TEL. 03(3542)8795
FAX. 03(3545)4343

札幌営業所 〒001-0023 札幌市北区北23条西7丁目1番33号
TEL. 011(788)8400
FAX. 011(728)0033

販売店